


## Sastav suvremenog fotoreceptora




## Sloj sa generiranim nabojem

| Materijal                                | Debljina sloja<br>μm | Valna duljina<br>nm | $E^{*1/2}$<br>μJ/cm <sup>2</sup> | Prirast** | Dielektrična<br>konstanta | Komercijalna<br>upotreba |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ANORGANSKI</b>                        |                      |                     |                                  |           |                           |                          |
| Se-Te / +800 V                           | 60                   | 488                 | 0,3                              | 0,34      | 7                         | Da                       |
| As <sub>2</sub> Se <sub>3</sub> / +800 V | 60                   | 680                 | 0,4                              | 0,29      | 11                        | Da                       |
| a-Si / +600 V                            | 30                   | 680                 | 0,4                              | 0,29      | 11                        | Da                       |
| <b>ORGANSKI</b>                          |                      |                     |                                  |           |                           |                          |
| H <sub>2</sub> Pc / -600                 | 25                   | 780                 | 0,5                              | 0,11      | 3.3                       | Da                       |
| TiOPc / -600                             | 25                   | 780                 | 0,18                             | 0,30      | 3.3                       | Da                       |
| TiOPc / -600                             | 20                   | 780                 | 0,08                             | 0,85      | 3.3                       | Ne                       |
| HOGaPc / -800                            | 25                   | 780                 | 0,15                             | 0,36      | 3.3                       | Ne                       |
| Squaraine / -950                         | 30                   | 800                 | 0,4                              | 0,11      | 3.3                       | Ne                       |
| Azo-Pigment / -600                       | 20                   | 800                 | 0,5                              | 0,13      | 3.3                       | Da                       |

$E^{*1/2}$ : osvjetljavanje s 50% intezitetom izvora svjetlosti

Prirast\*\*: promjena naboja površine na mjestima koje nisu osvjetljene

- Pri konstrukciji fotokopirki (laserskih pisača) moraju se uzeti u obzir osnovne karakteristike fotokonduktora.
- Pritom se u potpunosti one moraju podudarati s metodom oslikavanja, metodom eksponiranja i metodom razvijanja.



Kod fotokonduktora morati će se promatrati:

- a) spektralna osjetljivost,
- b) brzina fotografskih reakcija,
- c) gubitak naboja na neosvjetljenim površinama,
- d) zamor fotovodljivih materijala,
- e) trajnost
- f) kristalizacija.

- **Spektralna osjetljivost** je sposobnost fotoreceptora da različito reagira na određene valne duljine vidljivog elektromagnetskog zračenja (svjetlosti).  
= više je važnija kod fotokoprinskih strojeva (lampe za osvjetljavanje) nego kod printerja (laserska svjetlost). Kod kopirki fotorecepter neće jednako reagirati na svjetlost (plava svjetlost neće biti dobro reproducirani orginale kao žuta svjetlost). Zato će se sve kolorne boje morati pretvoriti u akromatske (crna i siva) upotreboom bijele svjetlosti.
- krivulje spektralne osjetljivosti fotoreceptora i svjetlosnih izvora morati će se podesiti. Time će se osigurati da gustoća obojenja kopirane slike u potpunosti odgovara gustoćama obojenja orginane kolorne slike.

- Brzina fotografske reakcije na fotoreceptoru mjeri se gubitkom naboja nakon izvršenog eksponiranja te se izražava kao intezitet svijetlosti po dužini vremena.
- Fotoreceptor će se morati neutralizirati u točno predviđenom vremenu. Tip fotoreceptora i intezitet eksponiranja igraju važnu ulogu.
- Kod laserskih printerova intezitet laserskog zračenja moguće je regulirati i prilagoditi brzini fotografskih reakcija međutim fotokopirni uređaji će brzinu fotografskih reakcija moći regulirati primjenjenom različitih tipova lampi za eksponiranje (vrijeme je određeno).
- U mraku fotoreceptor se ponaša kao izolator, iako on nije savršen izolator. Naboji se u mraku s vremenom gube = *nestajanje u tami*. Pritom se mjeri vrijeme koje je potrebno da se naboј na fotoreceptor smanji za polovicu iznosa.
- Uzastopnim svjetlosnim izlaganjem fotoreceptora može se smanjiti njegova sposobnost anuliranja nepotrebnog naboja na površini fotoreceptora. Takvo smanjenje naziva se *zamorom fotovodljivog materijala*. Sunčava svijetlost može prouzrokovati kretanje elektrona mnogo dalje od atoma fotokonduktora te oni više ne mogu biti vraćeni nazad tijekom elektrofotografskog tiskarskog procesa
- Fotoreceptori su izloženi mehaničkom trošenju. Sposobnost odoljavanju mehaničkom trošenju naziva se još i trajnost. Oštećenja mogu nastati: djelovanjem kemikalija (maziva, sredstva za fuziranje, ulja na transpartnim hvataljkama), topline i djelovanjem papira i čestica razvijajuća
- Selenski fotoreceptori izloženi su kemijskoj reakciji *kristalizacije*. Pritom će iz jedne stohastičke orientacije promjeniti će se u jedan geometrijski točno definiran uzorak. To će utjecaj na selen koji se neće moći lagano nabijati.


Kod fotokonduktora morati će se promatrati:


- a) spektralna osjetljivost,
- b) brzina fotografskih reakcija,
- c) gubitak naboja na neosvjetljenim površinama,
- d) zamor fotovodljivih materijala,
- e) trajnost
- f) kristalizacija.

Izvođenje faze nabijanja:


- Pozitivno nabijanje fotoreceptora
- Negativno nabijanje fotoreceptora
- Kombinirano nabijanje fotoreceptora

- Da bi naboј nastao i održao se, fotoreceptor će morati biti u mraku.
- U izolatoru elektroni se ne mogu lagano gibati bez korištenja ogromne količine energije. Zbog toga se moraju primjeniti okolne molekule zraka koje će stvoriti površinski negativni ili površinski pozitivni naboј.






Pozitivni ioni odbijeni od strane koronske žice i privučene u smjeru temeljnog fotoreceptora




**Pozitivno nabijanje fotoreceptora  
“Korotron”**

## Pozitivno nabijanje fotoreceptora




## Negativno nabijanje fotoreceptora

“Skorotron”




## Negativno nabijanje fotoreceptora

- formiranje 3 elektrostatska polja




## Negativno nabijanje fotoreceptora



## Kombinirano nabijanje fotoreceptora

“Dikotron”



**HVALA NA PAŽNJI !**